

# Használati utasítás REOKORR®-BASIC betonfestékhez

1. Szükséges anyagok: – REOKORR-BASIC A komponens (múgyanta), REOCOLOR színezőpaszta, REOKORR B komponens, keverőszerszám, ecset, nyélre szerelt kefe és/vagy jó minőségű (a szőrét nem hullató) teddy henger, textil és gumi védőkesztyű, oldószer csak a szerszám tisztítására (pl. nitro hígító, de legjobb az aceton).

2. A betonfelület minősége és előkészítése: **csak száraz, nem cementszórással simított, portalanított, olajszennyeződéstől mentes betonfelületre** hordható fel. A REOKORR-BASIC betonfesték (impregnáló) a betonfelület hibáit nem egyenlíti ki, de lehetőség van a betonfelületben levő max. diónyi méretű hibahelyek vékony átglettelésére is, az első réteg felhordása után a REOKORR-BASIC-ből homokkal és B komponensből készített múgyanta habarccsal. A REOKORR-BASIC részlegesen vízszigetelő tulajdonságú, így negatív oldalról víz- és páranomás NEM MEGENGEDHETŐ.

Felhordható: falfelületeknél HS 100-as cementhabarcsra is, más típusú alapra a felhordását NEM javasoljuk. Nem nedvességszívó betonfelületeknél REOKORR T alapozó használata javasolt. (A REOKORR T alapozó használatához kérjen használati utasítást!)

3. A REOKORR-BASIC betonfesték kikeményítési adatai (pontos bemérési mennyiségek): Öntsünk ki számított súlyú REOKORR-BASIC A komponens egy vödörbe, majd a külső hőmérséklettől függően adjunk hozzá 1,5-3,5% REOKORR B komponens.

Ajánlottan:

**20 °C felett 2,0-1,5 %-ot, tehát 1 kg múgyantához 20-15 ml REOKORR B-t,**

**15-20 °C között 2,5-2,0 %-ot, tehát 1 kg múgyantához 25-20 ml REOKORR B-t,**

**10-15 °C között 3,5-2,5 %-ot, tehát 1 kg múgyantához 35-25 ml REOKORR B-t.**

**REOKORR-BASIC feldolgozhatósági idejének szabályozása a REOKORR B komponens mennyiségével:**

Hőmérséklet	10°C	15°C	20°C	25°C
REOKORR B komponens	3,5 %	2,5 %	2,0 %	1,5 %
Feldolgozhatósági idő	95-105 perc	95-105 perc	90-100 perc	95-105 perc

– Minél magasabb a hőmérséklet, annál pontosabban kell belekeverni a kívánt REOKORR B komponens mennyiségét.

A REOKORR B komponens mennyiségére nézve a fenti adatok csak irányadók, a külső hőmérséklettől, a rendelkezésre álló feldolgozási időtől, és a kivitelezői gyakorlattól függően azoktól el lehet térni.

Ajánljuk a REOKORR-BASIC első rétegének kikeményítési idejét lelassítani (ideális a két óra), hogy a múgyanta minél hatékonyabban beszívódjon az aljzatba, de az 1,2% alatti és 4% feletti REOKORR B komponens bekeverése NEM javasolt!

FIGYELEM! A REOKORR-BASIC a kereskedelemben kapható hígítókkal NEM hígítható!

4. Gyakorlati feldolgozási ajánlás: **Felhordható egy, vagy két rétegben.** Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a munka során a bekeverő edényben a kikeményedés megkezdődött, akkor azt alaposan ki kell tisztítani, különben az edény faláról leváló darabkák esztétikai hibát okozhatnak.

4.1. **Amennyiben színes REOKORR-BASIC kivitel választottunk, úgy a REOKORR-BASIC A komponensbe keverjük bele** a kiválasztott REOCOLOR színezéket (5 kg-os kiszerelésű kannához 1 doboz, 14 kg-oshoz 3 doboz, 20 kg-oshoz 4 doboz színezéket), azt többször is átöblítve, keverjük teljesen homogénné. Használat előtt felkeverendő a színes A komponens ! **A színes és színezetlen REOKORR-BASIC rendszer felhordása azonos módon történik:**

4.2. Első réteg kialakítása REOKORR-BASIC-kel:

Esetenként csak **2-3 kg REOKORR-BASIC-et** keverjük be a **REOKORR B komponenssel** egy vödörbe! Az így elkészített anyaggal **először a helyiség padlójának széleit ecsettel**, majd a **nagy felületeket nyélre szerelt kefével, vagy teddy hengerrel kenjük le.** Felhasználási mennyiség: cca. 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup>.

Erősen porózus betonoknál két réteg alkalmazását javasoljuk.

4.3. Második réteg kialakítása REOKORR-BASIC-kel:

Csak az első réteg kikeményedése után lehet a második réteget felhordani!

A második réteget 24-48 órán belül fel kell hordani a tiszta alaprétegre.

**A második réteget az első réteg felhordásával megegyező módon kell felhordani,** lásd. 4.2. Felhasználási mennyiség: cca. 0,1-0,3 kg/m<sup>2</sup>.

5. Műszaki specifikációk: ÉMI Építőipari Műszaki Engedély száma: A-15/94.

5.1. Feldolgozható: + 10 és + 25 °C között.

5.2. Tárolhatóság:

- REOKORR-BASIC: 6 hónap, fénytől és hőtől védett, zárt helyiségben,
- REOKORR B komponens: 6 hónap, hűvös helyen,
- REOCOLOR színező: 2 év, hűvös helyen.

5.3. Terhelhetőség: a kikeményedést követő 24-72 óra múlva.

5.4. A kikeményített REOKORR-BASIC: ellenáll szokványos tisztítószernek és híg savaknak.

6. Biztonsági és óvórendszabályok:

A REOKORR alapozó és fedő feldolgozását munkavédelmi kesztyűben javasoljuk, mert a bőrre kerülve esetleg bőrpirosodást okozhatnak. A REOKORR B komponens szerves peroxidot tartalmazó maró folyadék! A bőrre és szembe kerülve bő vízzel kell le-, ill. kimosni, szembe kerülés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni! A bekeveréskor védőszemüveg és gumikesztyű használata javasolt.

**FELHÍVJUK A FIGYELMET** arra, hogy a REOKORR-BASIC feldolgozása erős szaghatással jár, amelynek azonban egészségkárosító hatása nincs. Ez a szag az élelmiszerekbe beszívódhat, és így azok élvezeti értékét csökkenti!

**GYERMEKEK ELŐL ELZÁRANDÓ!**

7. Tűzrendészeti besorolás szállítási állapotban:

Anyag	Tűzrendészeti besorolás
REOKORR-BASIC	B
REOKORR B komponens	nehézfémekkel érintkezve robbanásveszélyes
REOCOLOR színező	D

Az anyagok felhasználása során a dohányzás és nyílt láng használata TILOS! Felhasználásakor a vonatkozó tűzrendészeti előírások betartása kötelező!

8. Szakreferensek: a MÜKISZOLG Ltd. által kijelölt személyek, akik a lap alján megtalálható telefonszámokon elérhetők.

9. Takarítási technológia:

- agresszív kemikáliákkal, szerves oldószerekkel, illetve lúgos kémhatású vegyszerekkel nem tisztítható,
- kiemelkedően nagy tisztasági igény esetén egyéb REOKORR termékek alkalmazását ajánljuk.

10. Környezetvédelem és hulladékkezelés: a termék NEM ereszthető csatornába, vízrendszerbe, ill. a földbe. A folyékony műgyantát veszélyes-hulladék lerakóhelyre KELL szállítani. Az üres, száraz kikeményített műgyantát tartalmazó dobozok hagyományos szemétkerakó-helyre szállíthatók.

11. Amennyiben a felhasználónak a Használati utasítással kapcsolatos bármilyen értelmezési és/vagy fogalom-meghatározási problémája van, forduljon a MÜKISZOLG Ltd. szakreferenseihez. A REOKORR termékek Építőipari Műszaki Engedélyét (A-15/94 számon) az ÉMI RT. jóváhagyta. A bizonyítványt, amely a termékek Használati utasításánál részletesebb műszaki adatait tartalmazza, kívánságra (minden a Használati utasításban hivatkozott információval együtt) megküldjük. Érdeklődőknek, szak-kivitelezőknek a termékek felhasználásának gyakorlatáról betanulásra nyújtunk lehetőséget.

12. Általános tudnivalók: a termékismertetőben található adatok termékleírások, melyek tapasztalatainkra és vizsgálatainkra támaszkodó, általános útmutatást nyújtanak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazási esetekre. Ezen adatokra hivatkozva kárigeny nem érvényesíthető. Kérjük, kérdéseikkel forduljanak műszaki szaktanácsadó szolgálatunkhoz.

Kiadva: 2004. január

Szaktanácsadás:

Szakkereskedő:

MÜKISZOLG LTD.,H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.

Tel./fax: 06-27/543-345 vagy 06-27/543-346

**Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725, munkaszüneti napokon is !**

Web site: www.reokorr.com E-mail: reokorr@reokorr.com