

REOKORR[®]-SUPERHARD

használati utasítás

A REOKORR[®]-SUPERHARD termékek „alá”, a beton alapozására REOKORR N műgyanta alapozót kell használni a REOKORR[®]-NORMAL Használati Utasításban leírtak szerint !

Az alábbiakban egy ún. adag REOKORR[®]-SUPERHARD műgyantabeton elkészítését írjuk le, melyet egyszerre egy 0,3 m³-es betonkeverőben lehet elkészíteni:

- 1.) A REOKORR[®]-SUPERHARD „A” komponensből - továbbiakban **műgyanta** - 23 kg-ot alkalmas mérőedényben kimérünk.
- 2.) A REOKORR B komponensből - továbbiakban **katalizátor** - 230 - 260 ml-t a hőmérséklet függvényében (alacsonyabb hőmérsékleten nagyobb mennyiségű katalizátort) kimérünk és hozzáöntjük a műgyantához, majd jól elkeverjük (a legjobb fűrógépre szerelt keverőszárral, cca: 30 - 60 sec).
A bekevert műgyantát betonkeverőbe öntjük.
- 3.) A REOKORR[®]-SUPERHARD „C” komponensből - továbbiakban **kvarchomok** - 50 kg-ot teszünk a keverőgépbe és elkeverjük.
- 4.) A REOKORR[®]-SUPERHARD „D” komponensből - továbbiakban **zúzalék** - 100 kg-ot teszünk a keverőgépbe, melyeket addig keverünk, míg teljesen homogén műgyanta betont kapunk.
- 5.) Ezután a lehető legrövidebb időn belül, a megkevert REOKORR[®]-SUPERHARD műgyanta betont - a REOKORR N alapozóval alapozott felületre - felhasználjuk ill. bedolgozzuk.

REOKORR[®]-SUPERHARD műgyanta-habarcot a zúzalék kihagyásával lehet elkészíteni annyi kvarchomok adagolásával, hogy földnedves, jól bedolgozható legyen.

Töredék mennyiséget is be lehet keverni. Ajánlott az anyagokat cca. 20 °C-on temperálni (pl.: téli tárolásnál).

A REOKORR[®]-SUPERHARD „A” komponenshez keverendő REOKORR B komponens mennyiségére nézve, a REOKORR[®]-NORMAL Használati Utasítás adatait fel lehet használni.

A műgyanta és a katalizátor kezelésére, tárolására, biztonsági és óvórendszabályára vonatkozóan, a REOKORR[®]-NORMAL Használati Utasításban leírtak az irányadóak.

Érvényes: 2004.02.10-től visszavonásig.

Szaktanácsadás:

Szakkereskedő:

MŰKISZOLG LTD.,H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.

Tel./fax: 06-27/543-345 vagy 06-27/543-346

Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725, munkaszüneti napokon is !

Web site: www.reokorr.com E-mail: reokorr@reokorr.com